Sehr geehrte Anwender, bitte beachten Sie diese aktualisierte Brenntabelle.

Brennempfehlungen

Cercon ceram kiss – Brennempfehlung Programat Keramikbrennöfen

	Bereit-schafts-temperatur °C	Temperatur-anstieg °C/min	Brenn-temperatur °C	Schließ-zeit min	Haltezeit min	Vakuum ein °C	Vakuum aus °C	Langzeit-kühlung °C
Pastenliner 1	300	55	970	6:00	1:00	450	969	–
Pastenliner 2	300	55	960	6:00	1:00	450	959	–
Schulter 1	300	55	850	6:00	1:00	450	849	–
Schulter 2	300	55	850	6:00	2:00	450	849	–
Dentin 1	300	55	830	6:00	1:00 – 2:00	450	829	–
Dentin 2	300	55	820	6:00	1:00 – 2:00	450	819	–
Glanzbrand	300	55	800	6:00	1:00	–	–	550
Korrektur (Final Kiss)	300	55	680	6:00	1:00	450	679	550
Final Shoulder (F-SM)	300	55	680	6:00	1:00	450	679	550

Einleger, GA Cercon ceram kiss, 28077, Stand 03.2009

CE 0124

Der letzte Brand muss immer langsam abgekühlt werden; auch bei Korrekturen von probegetragenen Restaurationen.
Die Brenntemperatur muss der Anzahl der Einheiten angepasst werden. Ab fünf bis zehn Einheiten ist eine Erhöhung um +5 °C bis +10 °C, ab zehn Einheiten ist eine Erhöhung um +10 °C bis +20 °C notwendig.
Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller- und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepasst werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden, werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben.
Stand: September 2009

www.kiss-keramik.de

DeguDent GmbH - Rodenbacher Chaussee 4 - 63457 Hanau

DeguDent
A Dentsply International Company